



# Conditionnement Fibre de bois

Format utile (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité (pcs/palette)	Surface brute (m <sup>2</sup> /palette)	Résistance Thermique R <sup>ACERMI</sup> (m <sup>2</sup> xK)/W
1200*400	100	22	10,56	2,55
1200*400	120	18	8,64	3,05
1200*400	145	16	7,68	3,7
1200*400	160	14	6,72	4,1
1200*400	180	12	5,76	4,6
1200*400	200	12	5,76	5,1
1200*400	220	10	4,8	5,6